

VÝROBEK

Průmyslově vyráběná suchá omítková směs pro vnější použití

SLOŽENÍ

Přírodní písky, jíl, stabilizátor.

POUŽITÍ

Vnější jemná omítka HJV 02 je vhodná pro omítání nasákvavého zdiva všeho druhu, strojně zpracovatelná, vhodná pro tloušťky do 5 mm.

TECHNICKÉ ÚDAJE

spotřeba	8 kg/m ² /5 mm
vydatnost	3,7 m ² /balení/1 cm
zrnitost	< 1,5 mm
spotřeba vody	cca 6-8 l na 1 balení
pevnost v tlaku	1 N/mm ²
součinitel tepelné vodivosti	0,76 W/mK
faktor difúzního odporu	< 12

DODÁVKA

papírový pytel	30 kg
vak	500 kg
vak	1000 kg

SKLADOVATELNOST

Na dřevěném roštu, suché prostředí, stálá teplota, 1/2 roku.

ZAJIŠTĚNÍ KVALITY

Kontrola prostřednictvím státem akreditované zkušebny.

BEZPEČNOST PRÁCE

Hliněné omítky řady CLAYTECH jsou vyrobeny ze surovin, jež nenesou žádnou nebezpečnou vlastnost, přesto je doporučeno používat běžné ochranné pomůcky. Při zasažení očí vymývejte vlažnou vodou po dobu 2-3 min, při požití vypláchněte ústa a vypijte několik litrů vody, při případných potížích vyhledejte lékaře.

ZPRACOVÁNÍ

Podklad - podklad musí odpovídat platným normám, bez uvolňujících částic, zbavený prachu a starých nátěrů. Povrch nesmí být vodoodpudivý, musí být suchý, drsný a rovnoměrně nasákvavý. Podkladem pro CLAYTECH HJV 02 je hrubá hliněná omítka HHV 04.

Míchání - CLAYTECH HJV 02 jemná hliněná omítka se míchá ručně nebo strojně (nejdříve dát vodu) cca 6-8 l vody na balení, omítat se může ručně nebo strojně.

Nanášení - CLAYTECH HJV 02 jemná hliněná omítka se nanáší ručně lžící nebo strojně omítacím strojem na suchý podklad. Povrch upravíme durenovým hladítkem.

Všeobecné pokyny - teplota vzduchu a podkladu nesmí během zpracování a tuhnutí klesnout pod +10 °C, přímé vyhřívání omítky není povoleno. Nepřimíchávat žádné jiné přísady, další vrstvu omítky nanášet na suchý podklad.

